



Den Braven Sealants

Technický list 14.40 TECTANE Zink - Alu sprej

Výrobek Speciální přípravek – vyvinutý pro strojírenský průmysl, vysoká ochrana před oxidací, korozi po řezání a svařování. Pro strojírenství, autoopravny a domácí dílny.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě a snadno aplikovatelný; v suchém stavu obsahuje okolo 67% Zn a 19% Al;
- ▣ Vysoká přilnavost ke všem kovovým materiálům;
- ▣ Rychle schnoucí, barevná shodnost s pozinkovanými kovy;
- ▣ Přelakovatelný jinými laky – doporučená zkouška přilnavosti;
- ▣ Odolný teplotám dosahujících 250°C krátkodobě až 500°C.

Použití

- Pro veškeré typy ocelových podkladů s poškozenou pozinkovanou vrstvou s požadavkem na vysokou ochranu proti oxidaci a korozi;
- Určený pro spoje klimatizací, teplovzdušných rozvodů, topných zařízení apod.;
- Při povrchových úpravách strojů.

Balení Aerosolový sprej 400 ml
Barva Zinko – hliníkový odstín

Technické údaje

Základ	-	směs izomerů, xylén, aceton
Konzistence	-	aerosol
Hustota	g/ml	0,85
Tepelná odolnost při přepravě	°C	-10
Aplikační teplota	°C	+5 / +30
Tepelný rozsah použití	°C	od 250 (500 krátkodobě) (při 20°C)
Zápalná teplota	°C	od 250
Stékavost	mm	nestékavý
Doba schnutí povrchové vrstvy	min	20 (při 20°C)
Vytvrzení	hod	24 (při 20°C)
Vzdálenost při nanášení	mm	200 - 300
Skladovatelnost	měsíce	36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před přímým slunečním zářením!)

Omezení Dóza pod stálým tlakem, chraňte před a teplotami nad 50°C.

Pokyny Dózu důkladně protřepat za slyšitelnosti kuličky (cca 2-4 min). Lak nanášíme na podklad ze vzdálenosti cca 200 - 300 mm křížovou technikou. Tloušťka vrstvy cca 40-60 mikronů.

Čištění Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 14.40»

Aktualizace Aktualizováno dne: 03.01.2011 Vyhотовeno dne: 13.04.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz